

DATOS TÉCNICOS**BOLSA VACIO****REFERENCIA**

C8

	<u>Valor</u>	<u>Unidad medida</u>	<u>Método</u>
<i>Espesor</i>	80 (tolerancia \pm 4,33)	micras	METODO INTERNO
<i>Peso/m2</i>	75,54 (tolerancia \pm 4,02)	gr / m2	METODO INTERNO
<i>Permeabilidad O2</i>	60,87 (tolerancia \pm 2,94)	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO
<i>Permeabilidad al CO2</i>	72,2 (tolerancia \pm 3,09)	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO
<i>Permeabilidad al H2O</i>	9 (tolerancia \pm 0,24)	g/m ²	METODO INTERNO
<i>Temperatura de ablandamiento</i>	90	°C	/

Todos los datos comunicados deben considerarse valores medios resultantes de pruebas realizadas en un número limitado de muestras.

Tenga en cuenta que es responsabilidad del usuario garantizar el alcance y la integridad de dicha información en relación con el uso particular que se le dará.